

CARACTERÍSTICAS

Cartón celulósico de espesor controlado, compuesto por una base celulósica saturada con asfalto destilado 180/200. Su calidad y alta performance se encuentran asegurados a través de los continuos ensayos y pruebas de laboratorio efectuados, tanto sobre materias primas como también sobre el producto final, en condiciones estándar y extremas de temperatura, tensión y envejecimiento (simulación en laboratorio).

APLICACIONES

- ▶ Bajo teja o chapa
- ▶ En techos sobre estructura de madera, como aislante hidráulico
- ▶ Bajo cubiertas metálicas, evita el goteo por condensación
- ▶ Como protección del aislamiento térmico
- ▶ Como refuerzo en impermeabilizaciones multicapa fabricadas con asfalto en obra
- ▶ Como membrana de refuerzo en sistemas de impermeabilización en frío o caliente
- ▶ Como membrana protectora de sistemas que van a recibir un acabado o un relleno
- ▶ En muros como aislante hidráulico y del viento

VENTAJAS

- ▶ Aislante hidráulico
- ▶ No retiene vapor en el techado
- ▶ No absorbe la humedad ambiente
- ▶ Flexible
- ▶ De simple instalación

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	EJECUTÓ	REVISÓ	APROBÓ
1	26/08/2014	Actualización de especificaciones	HE	HE	DG

RENDIMIENTO

El rollo rinde 36m², dependiendo siempre del traslapado de cada caso en particular.

MODO DE EMPLEO

- ▶ Limpiar correctamente la superficie del techo o muro, eliminando todo tipo de suciedad, clavos, etc.
- ▶ Dejar secar completamente y reemplazar todo entablonado dañado
- ▶ Comenzar a colocar el fieltro desde la parte inferior, desenrollándolo de extremo a extremo.
- ▶ En muros, la instalación se realiza siempre de manera horizontal con respecto al muro, con un solape mínimo de 10cm, con pliego superior sobre inferior para un correcto escurrimiento.
- ▶ En techos, la instalación se puede realizar de manera horizontal o vertical, con un solape mínimo de 10cm. Se comienza la instalación por el lado opuesto a la dirección del viento y lluvia predominante.
- ▶ La fijación se realiza con clavos cada 30cm en todo el perímetro y eje central longitudinal, colocando cinta autoadhesiva a los solapes.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

FT 300:

Ancho	1,00 m
Largo	40,00 m
Superficie	40,00 m ²
Peso	300 gr/m ² (base celulósica 170 gr/m ² + asfalto destilado 180/200 130gr/m ²)

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	EJECUTÓ	REVISÓ	APROBÓ
1	26/08/2014	Actualización de especificaciones	HE	HE	DG

FT 500:

Ancho	1,00 m
Largo	40,00 m
Superficie	40,00 m ²
Peso	500 gr/m ² (base celulósica 260 gr/m ² + asfalto destilado 180/200 240 gr/m ²)

PRECAUCIONES

Mantener en lugares frescos y ventilados, fuera del alcance de los niños.

PRESENTACIÓN

Rollos de 1m x 40m, de 300 gr y de 500 gr.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

Almacenar los rollos en estibas verticales en lugar seco, ventilado y bajo techo.

Nota: la información y, en particular, las recomendaciones sobre la aplicación y uso final del producto; son proporcionadas de buena fe, basados en el conocimiento y experiencia actuales en Kartonsec S.A. respecto a sus productos y cuando éstos sean adecuadamente almacenados y manipulados, así como aplicados en condiciones normales. De la información suministrada no se puede deducir garantía alguna. Kartonsec S.A. no se hace responsable por los daños causados por el mal uso o no seguimiento de las instrucciones brindadas por parte del comprador o terceras personas.

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	EJECUTÓ	REVISÓ	APROBÓ
1	26/08/2014	Actualización de especificaciones	HE	HE	DG