KoverPrimer ▸ Emulsión asfáltica

HOJA TÉCNICA

VERSIÓN: 30/08/2021

CARACTERÍSTICAS

Emulsión asfáltica, elaborada a partir de asfaltos seleccionados y aditivos que conforman una emulsión acuosa, con características coloide mineral.

Al evaporar el agua, forma una película impermeable, resistente a los agentes atmosféricos.

APLICACIONES

- En todo tipo de techados, planos, curvos, inclinados
- En superficies verticales
- Como imprimante para impermeabilizar con membranas asfálticas

VENTAJAS

- De fácil aplicación en frío
- Producto ignífugo
- Es imprimante e impermeabilizante
- Forma una película de gran elasticidad e impermeabilidad

MODO DE EMPLEO

- Acondicionar la superficie para que esté seca, libre de óxido e impurezas.
- La aplicación se realiza en frío, sin calentar.
- Aplicar con brocha, rodillo o secador, según el grado de dilución
- Dejar secar completamente antes de la aplicación de la mano siguiente

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	EJECUTÓ	REVISÓ	APROBÓ
1	20/07/2016	Actualización de especificaciones	HE	HE	DG
2	30/06/2019	Actualización de especificaciones	HE	HE	DG
3	30/08/2021	Actualización de especificaciones	HE	HE	DG

KoverPrimer ▸ Emulsión asfáltica

HOJA TÉCNICA

VERSIÓN: 30/08/2021

RENDIMIENTO

- Como impermeabilizante de 3 kg a 4 kg / m2
- Como imprimante 0,5 kg / m2 en 2 ó 3 manos

DATOS TÉCNICOS

- Emulsión tipo: Coloide mineral tixotrópica
- Contenido de agua: 65%
- Residuo de la destilación 35% - (IRAM – IAP A65-51)
- Secado al tacto: 12 horas.
- Secado total: < 24 hs.
- Viscosidad Stomer a 25ºC: 103
- Escurrimiento: > a 70ºC (IRAM 6693) – método interno

PRECAUCIONES

- Mantener el empaque tapado
- No mezclar con otras emulsiones
- No aplicar bajo amenazas de lluvia o tiempo inestable
- Proteger de la lluvia durante 6 hrs mínimo (a 20ºC)
- El tiempo de secado varía según las condiciones climáticas, humedad ambiente, viento.
- Utilizar guantes de caucho y gafas de protección para su aplicación
- Manténgase fuera del alcance de los niños

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	EJECUTÓ	REVISÓ	APROBÓ
1	20/07/2016	Actualización de especificaciones	HE	HE	DG
2	30/06/2019	Actualización de especificaciones	HE	HE	DG
3	30/08/2021	Actualización de especificaciones	HE	HE	DG

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

- Almacenar en su envase original bien cerrado, en lugar fresco y bajo techo.
- No apilar más de 3 baldes
- Transportar con precauciones normales para productos químicos.

APLICACIÓN DEL PRODUCTO

Se recomienda que se aplique en una relación entre producto y superficie de 500 g/m2, en dos manos para superficies lisas.

Para la primera mano se debe diluir el producto con agua, de manera que se obtenga una concentración de 60 gramos cada 100 ml. En la segunda mano se aplica el producto sin diluir

Se debe aplicar sobre el sustrato, utilizando preferiblemente equipos que proyecten el producto en forma de niebla, con pinceleta, con rodillo o con escurridor de caucho.

Cuando la superficie a impermeabilizar esté rodeada parcial o totalmente con muros perimetrales o incluya en su área elementos que sobre salgan (chimeneas, elementos de ventilación, etc.) se debe aplicar la imprimación sobre ellos hasta la altura indicada para la elaboración de babetas. Las áreas que constituyen los desagües deben ser imprimadas totalmente.

La temperatura de aplicación de las imprimaciones en bases acuosa no debe ser inferior a 5ºC para evitar su espesamiento y separación de bases.

Se deja secar el área imprimada de acuerdo con las condiciones atmosféricas imperantes, controlando la sequedad al tacto de tal manera que al presionar con el dedo no se produzca desprendimiento ni desplazamiento del material de imprimación y verificando que permita el tránsito del personal colocador para poder continuar con el tratamiento posterior.

NOTA: Para mayor información y conocimiento, consultar la norma IRAM 12627.

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	EJECUTÓ	REVISÓ	APROBÓ
1	20/07/2016	Actualización de especificaciones	HE	HE	DG
2	30/06/2019	Actualización de especificaciones	HE	HE	DG
3	30/08/2021	Actualización de especificaciones	HE	HE	DG

KoverPrimer ▸ Emulsión asfáltica

HOJA TÉCNICA

VERSIÓN: 30/08/2021

PRESENTACIÓN

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	EJECUTÓ	REVISÓ	APROBÓ
1	20/07/2016	Actualización de especificaciones	HE	HE	DG
2	30/06/2019	Actualización de especificaciones	HE	HE	DG
3	30/08/2021	Actualización de especificaciones	HE	HE	DG